

# MONCHIQUE

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755) .....	0,30%
Resistencia a la compresión (MPa) (EN1926) .....	161
Resistencia a la flexión (MPa) (EN12372).....	11,9
Resistencia a la heladicidad (48 ciclos) (disminución resist. a la flexión) (EN12371).....	1,7
Resistencia a la heladicidad (56 ciclos) (disminución resist. a la flexión) (EN12371).....	7,6
Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157).....	17,3
Carga de rotura para anclajes (N) (EN13364).....	2100
Choque térmico (variación de la masa) (EN14066) .....	-0,17% (no se altera)
Densidad aparente (kg/m <sup>3</sup> ) (EN1936) .....	2550
Porosidad abierta (EN1936) .....	1,00%

\* Dado que el granito es un producto natural, las características técnicas señaladas pueden tener ligeras variaciones. Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición. Todos los ensayos se realizan de acuerdo con la Normativa Europea en vigor.

